

produkt firmy **DRC****01.DRC.0030 Ectha 500 Analogowy Młotek Schmidt'a (Typ L)**

Zgodno z normami: EN 12504-2, EN 206 i innymi



Słu y do okre lania szacunkowej wytrzymał o i jako stwardniał ego betonu.

Ten model Młotka Schmidta jest bardzo ł atwy w u ytkowaniu i bardzo wiarygodny w okre laniu wytrzymał o ci na ciskanie produktów betonowych.

Zakres pomiarowy: 10 - 80 N/mm<sup>2</sup> (10 - 80 MPa).

Energia uderzenia: 0,735 Nm

Minimalna grubo badanej konstrukcji: 100 mm.

Odczyt na skali na bocznej powierzchni obudowy.

Wyposa ony w pokrowiec, kamie karborundowy do przygotowania miejsca pomiaru.

Wymiary: 300 x 70 x 70 mm.

Waga: 1,3 kg.

Wymiary w opakowaniu: 340 x 280 x 180 mm.

Waga w opakowaniu: 4 kg

Gwarancja: 24 miesi ce

07.07.2017. C16-0 R40 T0